

# SEDASOL SATINADO

Código: 2029

## Descripción

Pintura vinílica al agua de aspecto satinado para exterior e interior. Fácil aplicación y nivelación. Muy buena lavabilidad, flexibilidad y adherencia. Presenta un acabado de aspecto satinado alto. Acción antimoho.

Perfecta para utilizar como único producto o acabado donde se requiera un aspecto final satinado.

## Propiedades

- Aspecto satinado alto
- Gran poder cubriente
- Muy alto rendimiento
- Fácil aplicación y nivelación.
- Gran penetración en el soporte
- Buena adherencia y flexibilidad
- Lavabilidad alta
- Película resistente al moho

## Superficies de aplicación

Adecuada para pintar sobre yeso, revoco, fibrocemento, cemento, tanto en interiores como exteriores.

## Características técnicas

<b>Color:</b>	Blanco. Disponibles bases intermedia e incolora para colorear en Sistema Tintométrico.
<b>Aspecto:</b>	Satinado
<b>Densidad:</b>	1,22 +- 0,02 k/l
<b>Dilución:</b>	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora a 20° C
<b>Repintado:</b>	Mínimo 5-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
<b>Rendimiento teórico:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /lt., según porosidad del soporte. El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.

## Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

### Superficies Nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Se aconseja aplicar la primera mano de nuestro fijador “Fijasol al agua”, para reforzar la adherencia ó bien “Selladora al agua”. Si no aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de fijador y acabar con dos manos del producto al 5% o sin diluir.

### Superficies Viejas:

- Limpiar bien toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante, si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen, y proceder como si fuese nueva.
- Se aconseja en este caso sellar bien con nuestro “Barniz Fijador”. Esto asegura la adherencia y ahorra el consumo de pintura.

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.