

PAVIFER 152

TRAFICO VIAL AL AGUA

Código: 7028

Descripción

Pintura acrílica al agua diseñada especialmente para el rayado de viales.

Propiedades

- De rápido secado y adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos
- No sangra sobre el asfalto
- Resistencia química a la intemperie, humedad, gasolina y a la abrasión producida por el tráfico peatonal o vehicular
- Buena resistencia a salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, gasoil, aceite de motor, líquido de frenos, etc.
- Pueden incorporarse esferas reflectivas de vidrio
- Rápida puesta en servicio

Superficies de aplicación

Pintura para el señalamiento vial sobre pavimentos de asfalto y concreto, en carreteras, zonas rurales y urbanas. Se puede utilizar para cruces peatonales, de tránsito, cajones de estacionamiento, banquetas, señalamientos en aeropistas, cruces de ferrocarril, etc.

Características técnicas

Color:	Blanco, Rojo, Gris y Verde
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,32 – 1,34 k/l (según color).
Sólidos en volumen:	42-44% (según color)
Dilución:	Agua
Secado al tacto:	30 minutos a 20°C
Secado total :	1h
Repintado:	Mínimo: 1 horas. Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /Lt.
Aplicación:	Brocha, Pistola aerográfica, Pistola airless.
Condiciones de	Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior

aplicación:

al
80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse
por
encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades
elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

- La superficie donde se vaya a aplicar debe estar libre de polvo, grasa, grava suelta, aceite y humedad
- Los pavimentos nuevos deben estar bien curados y tener un tiempo de secado de por lo menos 48 horas para evitar que absorban la pintura o sangren.

SUPERFICIES NUEVAS:

Hormigón:

- Dejar fraguar completamente el hormigón..
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 152.

Asfalto:

- Eliminar grasa, aceite y suciedad con un desengrasante alcalino sin disolvente.
- Lavar con agua a presión. Dejar secar.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 152.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 152.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura Ambiente: 25°C
- Humedad Relativa: 50%

Después de terminar la aplicación, la superficie debe estar libre de tránsito por lo menos 30 minutos si la temperatura esta entre 20°C y 25°C

ADICIÓN DE MICROESFERAS

Para señalamientos en carreteras, autopistas y zonas urbanas, se recomienda agregar 700 g de microesferas tipo S3 por cada litro de pintura. Para aeropistas se recomienda agregar 1200 g de microesferas tipo S3 por cada litro de pintura.

EQUIPO DE APLICACIÓN De preferencia debe aplicarse con máquina pintarayas. También se puede aplicar con brocha, rodillo o cepill

Observaciones

- El producto puede aplicarse sobre soportes con humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados y con humedad relativa superior al 80%.
- La temperatura de la superficie no debe exceder los 32°C ni estar por debajo de los 10°C.
- No aplicar sobre los rayos solares del mediodía.
- No aplicar sobre superficies no ferrosas como aluminio, galvanizado,...
- Una mayor dilución retrasa el tiempo de secado.
- En caso de desear un efecto reflectante se pueden añadir unas microesferas de vidrio sobre la pintura aplicada y húmeda.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del envase al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.